

BALADUR®

ANTIHKHOLZ ZUM WOHLFÜHLEN

TÄFER RUSTIKAL ANTIHKHOLZ

Schweizer Fichte, gedämpft
behauen/gehackt und gebürstet



Herkunftszeichen
Schweizer Holz ©
Lignum 30-0072



D03 a
2013.Q3

Einsatzgebiete:

- rustikaler Innenausbau
- Chaletbau
- Antike Möbel
- Renovationen

Eigenschaften:

- durchgehende Brauntönung
- Schweizer Holz

Produktebeschreibung

- Schweizer Fichtenholz, gedämpft, Profil Nut und Kamm stumpf, Sichtseite maschinell behauen/gehackt und gebürstet, mit oder ohne Entlastungsnut

Qualität

- N1-N2 verwachsenastig, einzelne Trockenrisse und Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelte Harzgallen toleriert, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes. Holzfeuchte 10 - 12 %, vereinzelte Astflickäste.

Verarbeitung

- Mechanische Bearbeitung: Sämtliche Bearbeitungsvarianten (Sägen, Hobeln, Fräsen, Bohren, ..) sind mit den gängigen Werkzeugen möglich.
- Lagerung: Ein Anklimateieren des Holzes sollte grundsätzlich immer stattfinden.
- Nicht für den Aussenbereich oder Feuchtbereich geeignet oder dann wie unbehandeltes Holz einzustufen.
- Verhalten und Alterung wie unbehandeltes Fichtenholz..

Oberflächen

- Sichtfläche maschinell behauen / gehackt und gebürstet. Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz möglich.

Dimensionen:

Stärke 18-20 mm und 23-25 mm
Breite fallend 130 - 260 mm
Länge 5.00 m Kürzungen mitlaufend

weitere Breiten und Stärken auf Anfrage

Dimensionen und Masse nach Verfügbarkeit, Zwischenverkauf vorbehalten.

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen

balz BALADUR®

Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.baladur.ch