

# BALADUR®

ANTIHKHOLZ ZUM WOHLFÜHLEN

## TÄFER ANTIHKHOLZ

schweizer Fichte, thermobehandelt  
gebürstet



Herkunftszeichen  
Schweizer Holz ©  
Lignum 30-0072



T02  
2013.Q3

### Einsatzgebiete:

- Innenausbau
- Chaletbau
- Antike Möbel
- Renovationen

### Eigenschaften:

- durchgehende Brauntönung
- verbesserte Dauerhaftigkeit
- hohe Formstabilität
- Schweizer Holz

### Produktebeschreibung

- Schweizer Fichtenholz, thermisch behandelt Stufe II (Verfahren Balz), Profil Nut und Kamm stumpf oder mit Fase, Sichtseite gebürstet

### Qualität

- verwachsenartig, einzelne Trockenrisse und Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelt Harzgallen, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes. Holzfeuchte 5 - 7 %

### Verarbeitung

- Befestigungen (Nägel, Klammern) sollten vorwiegend in den Federbereich erfolgen, da die erhöhte Sprödigkeit im Nutbereich zu Abrissen führen kann. Ausbesserungsarbeiten auf der Oberfläche können problemlos bauseits erfolgen (da durchgehende Tönung).
- Das Anklimateieren des Holzes wird grundsätzlich immer empfohlen. Die Ausgleichsfeuchte pendelt sich in der Hälfte eines vergleichbaren, unbehandelten Holzes ein (Feuchtigkeit nur mit Darrprobe bestimmbar). Befestigungen im Aussenbereich nur mit rostfreien Materialien empfohlen.

### Oberflächen

- Gebürstete Sichtfläche (schwach / mittel=standard / stark). Ein Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz möglich.
- Ohne Oberflächenschutz erhält das Antikhholz im Aussenbereich vergleichbar dem unbehandeltem Holz eine silbergraue Patina.

### Dimensionen:

Stärke 18 und 24 mm

Breite fallend von 130-260 mm  
weitere Breiten und Stärken auf Anfrage

Länge 5.00 m, Kürzungen mitlaufend

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen

**balz** BALADUR®

Balz Holz AG  
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk  
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.  
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05  
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.baladur.ch

Für weitere Informationen:  
[www.baladur.ch](http://www.baladur.ch)