

BALADUR®

ANTIHKHOLZ ZUM WOHLFÜHLEN

TÄFER RUSTIKAL ANTIHKHOLZ

Schweizer Fichte, thermobehandelt
behauen/gehackt und gebürstet



T03 a
2021.Q1



Einsatzgebiete:

- rustikaler Innenausbau
- Chaletbau
- Antike Möbel
- Renovationen

Eigenschaften:

- durchgehende Brauntönung
- verbesserte Dauerhaftigkeit
- hohe Formstabilität
- Schweizer Fichtenholz

Für weitere Informationen:
www.baladur.ch

Produktebeschreibung

- Schweizer Fichtenholz, thermisch behandelt Stufe II (Verfahren Balz), Profil Nut und Kamm stumpf, Sichtseite maschinell behauen/gehackt und gebürstet. Für Wände und Decken im Innenbereich.

Qualität

- II/III Kl. / N1-N2, verwachsenastig, rustikal, einzelne Trockenrisse und Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelt Harzgallen, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes. Holzfeuchte 5 - 7 %, vereinzelt Astflickäste.

Verarbeitung

- Befestigungen (Nägeln, Klammern) sollten vorwiegend in den Federbereich erfolgen, da die erhöhte Sprödigkeit im Nutbereich zu Abrissen führen kann. Ausbesserungsarbeiten auf der Oberfläche können problemlos bauseits erfolgen (da durchgehende Tönung).
- Das Anklimateieren des Holzes wird grundsätzlich immer empfohlen. Die Ausgleichsfeuchte pendelt sich in der Hälfte eines vergleichbaren, unbehandelten Holzes ein (Feuchtigkeit nur mit Darrprobe bestimmbar). Befestigungen im Aussenbereich nur mit rostfreien Materialien empfohlen.

Oberflächen

- Sichtfläche maschinell Behauen (wellenförmig) und gebürstet. Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz möglich.
- Ohne Oberflächenschutz erhält das Antikhholz im Aussenbereich vergleichbar dem unbehandeltem Holz eine silbergraue Patina.

Dimensionen:

Stärke 19 (18-19) mm und 24 (23-24) mm
Breite fallend 160 - 275 mm
Länge 5.00 m Kürzungen mitlaufend

weitere Breiten und Stärken auf Anfrage

Optional mit Entlastungsnut

Dimensionen und Masse nach Verfügbarkeit, Zwischenverkauf vorbehalten.

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen

balz BALADUR®

Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch