

# BALADUR®

ANTIHKHOLZ ZUM WOHLFÜHLEN

## MASSIVHOLZPLATTE ANTIHKHOLZ

Schweizer Fichte, gedämpft  
beidseitig kalibriert



D26  
2021.Q1



### Einsatzgebiete:

- Innenausbau
- Fassaden und Jalousie (optional AW100)
- Möbel und Einrichtungsbau
- Chaletbau

### Eigenschaften:

- hohe Formstabilität
- Schweizer Holz

### Produktebeschreibung

- Schweizer Fichtenholz, gedämpft, Lamellenbreiten 60 - 100 mm (optional bis 250), Verleimung PVAc D4.

### Qualität

- II./III. Kl. N1-N2, verwachsenastig, Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelte Harzgallen toleriert, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Holzfeuchte 10 - 12 %, Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes.

### Verarbeitung

- Die gedämpfte Fichtenplatte kann wie übliche Massivholzplatten weiterverarbeitet werden.
- Das Anklimateisieren des Holzes wird grundsätzlich immer empfohlen.

### Oberflächen

- Beidseitig vorkalibriert (Korn 100). Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz möglich und wird zum längeren Erhalt der Farbtonung empfohlen.

### Dimensionen:

Stärken 19, 24 und 30 mm  
Breiten 950 - 1000 mm

Standardlänge 5.00 m

Optional Verleimung PU AW100

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen

Für weitere Informationen:  
[www.baladur.ch](http://www.baladur.ch)

**balz** BALADUR®

Balz Holz AG  
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk  
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.  
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05  
E-Mail: [info@balz-holz.ch](mailto:info@balz-holz.ch), [www.balz-holz.ch](http://www.balz-holz.ch)