

PANNEAU EN BOIS MASSIF BOIS ANTIQUE

Épicéa suisse, vaporisé

Étalonnage bilatéral



D26
2021.Q1



Description du produit

→ Épicéa suisse, vaporisé, largeur des lames de 60 à 110 mm (en option jusqu'à 170), collage PVAc D4 (en option PU AW100),

Qualité

→ nœuds bien adhérents, branches obliques admises, sans nœuds tombants, écaillage léger des nœuds et des arêtes admis, petites zébrures médullaires (au maximum sur 20% de la longueur), humidité du bois de 10 à 12%, les différences de couleur sont liées à la nature du bois.

Conseils de mise en œuvre

→ La panneau en bois massif vaporisé peut être traité comme la panneau usuelles
→ Par principe, il est recommandé de toujours acclimater le bois.
→ Non convenable pour le domaine extérieur ou domaine humide.
→ Comportement et vieillissement comme le bois d'épicéas non traité.

Surfaces

→ Pré-étalonné sur les deux faces (grain 100). Il est possible d'enduire en plus le bois avec des produits de traitement des surfaces (huiles, vernis) comme pour le bois non traité. Ce traitement est recommandé pour que la coloration du bois tienne plus longtemps.

Domaines d'application:

- Aménagement intérieur
- Façades et persiennes (en option AW100)
- Meubles et aménagements
- Construction de chalets

Propriétés générales:

- Coloration brune dans la masse
- Épicéa suisse

Pour de plus amples informations: www.baladur.ch

Dimensions standard:

Épaisseurs 19, 24 et 30 mm
Largeur 950 ou 1000 mm

Longueur standard 5,00 m

Pour toute demande, nous vous prions de nous indiquer l'épaisseur requises et d'exprimer la quantité en nombre total de panneaux nécessaires.

balz BALADUR®

Balz Holz AG

Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.

T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05

E-Mail: info@balz-holz.ch, www.baladur.ch