

# BALADUR®

ANTIHKHOLZ ZUM WOHLFÜHLEN

## TÄFER RUSTIKAL GEBRANNT

### ANTIHKHOLZ DUNKEL

Schweizer Fichte, thermobehandelt  
behauen maschinell und gebürstet  
Oberfläche dunkel gebrannt



T03ag  
2021.Q1

#### Produktebeschreibung

→ Schweizer Fichtenholz, thermisch behandelt Stufe II (Verfahren Balz), Profil Nut und Kamm stumpf, Sichtseite maschinell behauen/gehackt und gebürstet. Oberfläche gebrannt ("sonnenverbrannt"). Für Wände und Decken im Innenbereich.

#### Qualität

→ II/III Kl. / N1-N2, verwachsenastig, rustikal, einzelne Trockenrisse und Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelt Harzgallen, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes. Holzfeuchte 5 - 7 %, vereinzelt Astflickäste.

#### Verarbeitung

→ Befestigungen (Nägel, Klammern) sollten vorwiegend in den Federbereich erfolgen, da die erhöhte Sprödigkeit im Nutbereich zu Abrissen führen kann. Ausbesserungsarbeiten auf der Oberfläche können problemlos bauseits erfolgen (da durchgehende Tönung).  
→ Das Anklimateieren des Holzes wird grundsätzlich immer empfohlen. Die Ausgleichsfeuchte pendelt sich in der Hälfte eines vergleichbaren, unbehandelten Holzes ein (Feuchtigkeit nur mit Darrprobe bestimmbar). Befestigungen im Aussenbereich nur mit rostfreien Materialien empfohlen.

#### Oberflächen

→ Die gehackte/behauene und gebrannte Oberfläche ist eine Behandlung mit der Axt und dem Feuer welche die natürliche sonnenverbrannte Patina nachzeichnet. Das gebrannte Holz eignet sich in Bereichen, wo unbehandeltes Holz über Jahrzehnte auch die dunkle Brauntönung erhalten würde. Bei bewitterten Nordfassaden kann die Oberfläche bis zu einer silbernen Patina altern.

#### Einsatzgebiete:

- Innenausbau
- Chaletbau
- Antike Möbel

#### Eigenschaften:

- verbesserte Dauerhaftigkeit
- hohe Formstabilität
- Schweizer Holz

#### Dimensionen:

Stärke 19 (18-19) mm und 24 (23-24) mm  
Breite fallend 130 - 260 mm  
Länge 5.00 m Kürzungen mitlaufend

weitere Breiten und Stärken auf Anfrage

Optional mit Entlastungsnut

Dimensionen und Masse nach Verfügbarkeit, Zwischenverkauf vorbehalten.

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen

**balz** BALADUR®

Balz Holz AG  
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk  
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.  
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05  
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch

Für weitere Informationen:  
[www.baladur.ch](http://www.baladur.ch)