

## PANNEAU EN BOIS MASSIF BOIS ANTIQUE

Épicéa suisse, thermostabilisé

Étalonnage bilatéral



T26  
2021.Q13



### Description du produit

→ Épicéa suisse, thermotraité niveau II (procédé Balz), largeur des lames de 60 à 110 mm (en option jusqu'à 170), collage PVAc D4 (en option PU AW100),

### Qualité

→ nœuds bien adhérents, branches obliques admises, sans nœuds tombants, écaillage léger des nœuds et des arêtes admis, petites zébrures médullaires (au maximum sur 20% de la longueur), humidité du bois de 5 à 7%, les différences de couleur sont liées à la nature du bois.

### Conseils de mise en œuvre

→ Le panneau d'épicéa thermotraité peut être traité comme les panneaux courants de bois massif.  
→ Par principe, il est recommandé de toujours acclimater le bois.  
→ L'humidité de compensation se stabilise à la moitié de celle d'un bois non traité comparable (l'humidité ne peut être déterminée qu'à partir d'un échantillon du matériau séché).  
→ En extérieur, il est recommandé de n'utiliser que des matériaux inoxydables comme éléments de fixation.

### Surfaces

→ Pré-étalonné sur les deux faces (grain 100). Il est possible d'enduire en plus le bois avec des produits de traitement des surfaces (huiles, vernis) comme pour le bois non traité. Ce traitement est recommandé pour que la coloration du bois tienne plus longtemps.  
→ Sans protection de la surface, une patine gris argentée comparable à celle du bois non traité se forme sur le bois antique utilisé en extérieur.

### Domaines d'application:

- Aménagement intérieur
- Façades et persiennes (en option AW100)
- Meubles et aménagements
- Construction de chalets

### Propriétés générales:

- Haute stabilité des formes
- Meilleure durabilité
- Coloration brune dans la masse
- Épicéa suisse

Pour de plus amples informations: [www.baladur.ch](http://www.baladur.ch)

### Dimensions standard:

Épaisseurs 19, 24 et 30 mm  
Largeur max. 960 - 1000 mm

Longueur standard 5,00 m

Pour toute demande, nous vous prions de nous indiquer l'épaisseur requises et d'exprimer la quantité en nombre total de panneaux nécessaires.

**balz** BALADUR®

Balz Holz AG  
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk  
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.  
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05  
E-Mail: [info@balz-holz.ch](mailto:info@balz-holz.ch), [www.baladur.ch](http://www.baladur.ch)