

# BALADUR®

ANTIHKHOLZ ZUM WOHLFÜHLEN

## LAMES PARALLÈLES

### BOIS ANTIQUE/THERMOSTABILISÉ

Épicéa suisse, thermostabilisé

Brut de sciage



T69  
2021.Q1



#### Description du produit

→ Épicéa suisse, thermotraité niveau II (procédé Balz), lames parallèles en largeurs fixes avec nœuds fixés à la colle. En option: épicéa nordique également disponible

#### Qualité

→ classe II/III, nœuds bien adhérents, quelques fissures et zébrures médullaires admises, poches de résine isolées tolérées, humidité du bois de 5 à 7%, les différences de couleur sont liées à la nature du bois.

#### Conseils de mise en œuvre

- Traitement mécanique: Tous les outils courants (scie, rabot, fraise, perceuse...) peuvent être utilisés pour traiter le bois. En raison de la fragilité accrue du bois thermostabilisé, il convient d'éviter les arêtes vives (suite au chanfreinage ou à l'arrondissement).
- Stockage: Par principe, il est recommandé de toujours acclimater le bois. L'humidité de compensation se stabilise à la moitié de celle d'un bois non traité comparable (l'humidité ne peut être déterminée qu'à partir d'un échantillon du matériau séché).
- Collage: Il convient de tenir compte du faible taux d'humidité. En conséquence, les temps de pressage des colles PVAc sont plus longs. L'expérience a montré que les colles PU sont appropriées.
- Liaisons mécaniques: Pour les liaisons par chevilles, il est recommandé d'utiliser des chevilles en plastique au lieu de chevilles en hêtre (pour éviter que le bois fende si elles gonflent). En extérieur, il est recommandé de n'utiliser que des matériaux inoxydables comme éléments de fixation.

#### Surfaces

→ Les surfaces du bois peuvent être enduites avec les produits courants.

#### Domaines d'application:

- Construction de chalets
- Aménagement intérieur
- Rénovation et imitation de bois antiques
- Travaux de menuiserie
- Construction de meubles et d'aménagements

#### Propriétés générales:

- Coloration brune dans la masse
- Rapidement disponible

#### Dimensions standard

Épaisseurs 24, 30 et 36 mm

Pour les largeurs fixes, largeurs variables de 150 à 270 mm

Longueur 5.0 m, pièces plus courtes possibles

Pour toute demande, nous vous prions de nous indiquer la qualité, les dimensions et la quantité requises.

**balz** BALADUR®

Balz Holz AG

Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk  
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.

T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05

E-Mail: info@balz-holz.ch, www.baladur.ch

Pour de plus amples informations: [www.baladur.ch](http://www.baladur.ch)